

JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING

- OMSCHRIJVING** JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING is een watergedragen witte isolerende hechtprimer gebaseerd op epoxyhars.
- TOEPASSING** JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING heeft een goede hechting op ongeglazuurde tegels, plastic, MDF en metaal en noesten. Tevens is de KVIST OG SPERREGRUNNING geschikt voor isolatie van roet, nicotine en droge vochtkringen op muren en plafonds. JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING is ook toepasbaar op houtsoorten welke inhoudsstoffen bevatten.
- VOORNAAMSTE KENMERKEN**
- Eenvoudig te verwerken.
 - Laat zich gemakkelijk schuren.
 - Zakt nagenoeg niet uit.
 - Heeft een goede isolatie tegen doorslaan.
 - Heeft een goede hechting op diverse ondergronden.
- KLEUR** Wit
- GLANS** Mat
- VERPAKKING** 0.68 en 2,7 liter
- TECHNISCHE GEGEVENS**
- | | |
|---------------------------|--|
| Type | Watergedragen, gemodificeerde epoxyhars |
| Droging bij 23°C / 50% RV | De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief. |
| Stofdroog | Na circa 1 uur |
| Overschilderbaar | Na circa 12 uur |
- VERWERKING**
- | | |
|---------------------|------------------------------|
| Verbruik | 8 - 10 m ² /liter |
| Applicatie methoden | Kwast, verfroller of spuit |
| Verdunning | Water |
- GEBRUIKS-AANWIJZING**
- De ondergrond moet schoon en droog zijn. Ondergrond eerst ontvetten met JOTUN KRAFTVASK. Poreuze en absorberende ondergronden eerst afstoffen. Poreuze en absorberende ondergronden eerst afstoffen. JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING is klaar voor gebruik. Twee lagen aanbrengen. Kan overschilderd worden met alle lakken/beitsen en muurverven van JOTUN.
- VEILIGHEIDS-INFORMATIE**
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.