

TRESTJERNER GULVLAKK (WB)

OMSCHRIJVING	Blanke watergedragen vernis voor houten vloeren.	
TOEPASSING	TRESTJERNER GULVLAKK is een sneldrogende watergedragen blanke vernis voor houten vloeren die nagenoeg reukloos is. De TRESTJERNER GULVLAKK biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage en is goed chemisch resistent. De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt voor onbehandeld, eerder behandelde en in fabriek gelakte en/of geolieerde houten vloeren. Tevens voor houten vloeren die geloofd zijn. TRESTJERNER GULVLAKK kan ook worden gebruikt op onbehandelde meubelen.	
KLEUR	Niet om aan te kleuren, blank	
GLANS	Zijdemat (Silkematt), 18 – 25 GU Zijdeglans (Halvblank), 30 – 37 GU	
VERPAKKING	0,75 en 3 liter	
TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Watergedragen blanke vernis op acryl basis
	Viscositeit	17 - 23 seconden (DIN 4)
	Soortelijk gewicht	1,05 g/cm ³
	Vaste stofgehalte in volume	Bij benadering 38%
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Overschilderbaar	Na circa 4 uur
	Licht belastbaar	Na circa 8 uur
	Volledig doorgehard	Na circa twee weken
	Opslag	Vorstvrij opslaan en transporteren
VERWERKING	Verbruik	8 - 10 m ² per liter
	Applicatie methoden	Roller of kwast
	Verdunning	Niet verdunnen
	Reiniging van gereedschap	Water
GEBRUIKS-AANWIJZING	Voorbehandeling	Alle ondergronden schoonmaken met JOTUN KRAFTVASK. Eerder geschilderde oppervlakken en in de fabriek behandelde ondergronden schuren met korrel P150-P180. Een schuurmachine is aan te raden om de vloer zo egaal mogelijk te maken. Verwijder de schuurstof grondig.
	Gebruiksaanwijzing	Voor en tijdens gebruik goed doormengen en tijdens applicatie. De ondergrond moet droog zijn. Breng de verf met een geschikte verniskwast aan of met een roller die de breedte heeft van de houten vloerdelen. Snel werken en vermijd kwaststreken in half opgedroogde verf. Breng drie lagen aan op nieuwe en onbehandelde houten vloeren. Voor recent geschilderde of geolieerde vloeren zijn twee lagen aan te raden. Doe eerst een hechtingsproef op geolieerde vloeren.

TRESTJERNER GULVLAKK (WB)

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.