

JOTUN VEGG OG TAK

OMSCHRIJVING	Oplosmiddelvrije watergedragen muurverf op basis van acrylaat.	
TOEPASSING	JOTUN VEGG OG TAK een oplosmiddelvrije acrylaatdispersie voor binnen gebruik. Het product heeft een elegante zijdematte uitstraling en is beschikbaar in vele kleuren. Het is gemakkelijk aan te brengen, dekt goed en geeft een mooi eindresultaat. De verf droogt snel en is overschilderbaar na slechts één uur.	
KLEUR	Hwit en vele kleuren via het JOTUN Multicolor mengsysteem.	
GLANS	Zijdemat 05	
VERPAKKING	3 en 10 liter	
TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Acrylaatdispersie
	Viscositeit	160 cP, 118 K.U.
	Soortelijk gewicht	1,5
	Vaste stofgehalte in gewicht	circa 38%
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 1 uur
	Overschilderbaar	Na circa 2 uur
	Volledig doorgehard	24 uur (afhankelijk van luchtvochtigheid en laagdikte)
	Opslag	Vorstvrij bewaren
VERWERKING	Verbruik	7 - 10 m ² /liter
	Applicatie methoden	Kwast, roller of airless verfspuit
	Verdunning	Water
	Airless-spuit	
	Nozzle	0,018" - 0,021"
	Spuithoek	65 - 80°
	Nozzle druk	Minimaal 150 bar

JOTUN VEGG OG TAK

GEBRUIKS- AANWIJZING

De ondergrond moet schoon en droog zijn, maak de ondergrond schoon met JOTUN HUSVASK. Verkleurde ondergronden door nicotine of lekkage gronden met JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING. Rijk en gelijkmatig aanbrengen. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met een daarvoor geschikt middel. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van vet/vuil/stof en loszittende oude verflagen.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.